

日本PE網膠帶系列

816PE抗裂加強網，具有耐水性、耐酸鹼性、透氣、透濕性極佳，相較於玻璃纖維網帶厚度更薄，在各類型板材間隔縫連接工法上，搭接比例可以縮小，可節省較多的批土用料，並縮短工時。



816PE 抗裂加強網

特 性

1. 816PE抗裂加強網為複層共壓出PE具有耐水、耐藥品性、抗酸鹼性，如藥品蓋、塩酸、硫酸之瓶裝皆是。
2. 816PE抗裂加強網為四軸共織熱壓平定型，透氣、透濕性極佳，交叉點無雙層厚具360度抗拉、抗裂，且其交差處絕無滑動，抗拉力特強，因本身為軟性材質，不刺手且韌性極佳。
3. 816PE抗裂加強網工法上僅需鐮刀（白鐵）壓合與整平後因自粘性極佳，待貼合批土穩定後（約經過3~4小時），即可直接撕去離型紙後，以一般批土工法施作。

型 號	規 格	卷/箱
816-30	30mm X 30M	60卷
816-50	50mm X 30M	36卷

* 如需其它尺寸，歡迎來電洽詢。

適用範圍

適合各類型的石膏板、矽酸鈣板、三夾板、密迪板、造型天花板、各式板材與牆壁之間隔縫連接，貼附自黏PE網帶後，再披覆披土等，可增加披覆層的抗裂性及抗撞力。

建築用PE網標準物性表

品 番 Item	坪 量 Basis Weight	厚 Thickness	製品幅 Width	引張強度(kg f/5cm) Tensile Strength		標準長 Length
	g/m ²	mm	mm	MD	CD	m
816	32	0.18	30&50	175	195	30

1.若有特殊需求，請洽業務代表。 2.內文說明均為常態用途介紹僅供參考，使用者須自行確認產品適用性。